



Kauczuk silikonowy TFC Typ 3, średniotwardy do odlewów cynowych i ołowiowych, 1 kg (2 x 500 g)

Indeks: 741912 Producent: TFC Troll Factory

Cena: 302.06 zł

Opis

TFC kauczuk silikonowy typ 3, silikon do dublowania, średniotwardy, odlew cynkowy, odlew ołowiowy, odporny na wysokie temperatury, 1 kg (2 x 500 g)

Producent: TFC Troll Factory

- Odlewany silikon formujący ✓ Wulkanizująca, płynna filizanka do wymagających i elastycznych form silikonowych o twardości Shore A 33.
- Zawartość ✓ Dokładny, nieprzyczepny silikon o wysokiej wytrzymałości na rozierwanie. Proporcje mieszania 1:1 A (czerwony) i B (biały) komponentu.
- Właściwości ✓ Krótkotrwale odporny na temperaturę do 450°C, brak ciepła reakcji, bezzapachowy. Z efektem antyadhezyjnym i bardzo wysoką wiernością szczegółów.
- Obszar zastosowania ✓ Odlewanie za pomocą metali o niskiej topnieniu jak cyna i ołów. odlewania figurek, ołowiu, cyny itp. Idealna masa kształtowa dla przemysłu i hobby.
- TFC Troll Factory Silikon 2 x 500 g ✓ Dostawa w praktycznej butelce do wyciskania z nakrętką dozującą. Wysokiej jakości składniki do oryginalnych modeli - jakość Made in Germany.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.08 kilograms
- **producent:** TFC Troll Factory
- **waga przedmiotu:** 1000 grams
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 5525240889819
- **zalecane węzły przeglądania:** 20774094031, 20774096031
- **punkt znaku wypunktowania:** Odlewany silikon formujący ✓ Wulkanizująca, płynna filizanka do wymagających i elastycznych form silikonowych o twardości Shore A 33., Zawartość ✓ Dokładny, nieprzyczepny silikon o wysokiej wytrzymałości na rozierwanie. Proporcje mieszania 1:1 A (czerwony) i B (biały) komponentu., Właściwości ✓ Krótkotrwale odporny na temperaturę do 450°C, brak ciepła reakcji, bezzapachowy. Z efektem antyadhezyjnym i bardzo wysoką wiernością szczegółów., Obszar zastosowania ✓ Odlewanie za pomocą metali o niskiej topnieniu jak cyna i ołów. odlewania figurek, ołowiu, cyny itp. Idealna masa kształtowa dla przemysłu i hobby., TFC Troll Factory Silikon 2 x 500 g ✓ Dostawa w praktycznej butelce do wyciskania z nakrętką dozującą. Wysokiej jakości składniki do oryginalnych modeli - jakość Made in Germany.
- **Opis produktu:** TFC Troll Factory – kauczuk silikonowy typ 3, odporny na wysokie temperatury do odlewania cyny i ołowiu, Shore A 33, 1 kg (2 x 500 g) TFC Troll Factory – Twój niezawodny partner do tworzenia form z silikonu, alginatu i lateksu wszelkiego rodzaju. Wieloletnie doświadczenie z rzemieślnikami i modelarzami w dziedzinie tematyki Odkształcenia i reprodukcji sprawia, że Troll Factory jest optymalnym partnerem w zakresie wysokiej jakości kształtów. Kauczuk silikonowy typu 3 szczególnie dobrze nadaje się do odlewania niskotopiących się metali, takich jak cyna i ołów. Obszary zastosowania: - Formowanie oryginalnych modeli z drewna, szkła, metalu, wosku, ceramicznych mas

odlewniczych i tworzyw sztucznych - odlewanie nisko topiącymi się metalami, takimi jak cyna i ołów - odlewanie amunicji i ołowiu - Produkcja żołnierzy cyny i ołowianych żołnierzy, figurek szachowych itp. - Elementy biżuterii z czystej cyny. - Miniatury i figurki do gier na tablet - Masa kształtowa do modeli w przemyśle i hobby - Rozpuszczalne w wodzie materiały odlewnicze: TFC Xyrarock, Stewalin, Plastalin Super, Keraflott lub gips, Keramin, Alabít, gips modelarski i modelarski, giesston, cement, beton itp. Szczególna wskazówka: Podczas odlewania metali o niskiej temperaturze topienia należy zwrócić uwagę na całkowitą suchość formy. Zaleca się leczenie formy za pomocą separatora i płynnego talku. Szczegóły produktu: Kolor: czerwony (składnik A) i biały (składnik B) Stosunek mieszanki: 1:1 według proporcji wagowych Ciężar właściwy: 1,1 Lepkość 7000 ± 300 mPas. Czas mieszania: 1 min. (w temperaturze 23°C) Czas obróbki: 10 min. (w temperaturze 23°C) Czas utwardzania: 120 min. (w temperaturze 23°C) Twardość Shore A: 33 ± 2 (po 24 godzinach). Wytrzymałość na zerwanie: 4,7 ± 0,2 N/mm2 Wydłużenie przy zerwaniu: 430±20% Wytrzymałość na rozciąganie: 16 ± 1 N/mm Zmiana wymiaru: 0,02% (po 24 godzinach.) Silikon nie jest testowany na działanie skóry i śluzówki ani do przetwarzania produktów spożywczych.

- **marka:** TFC Troll Factory
- **ogólne słowo kluczowe:** silikon; kauczuk; silikon dublingowy; średnio twardy; odlew cynowy; odlew ołowiowy; odporny na wysokie temperatury
- **nazwa przedmiotu:** TFC kauczuk silikonowy typ 3, silikon do dublowania, średniotwardy, odlew cynkowy, odlew ołowiowy, odporny na wysokie temperatury, 1 kg (2 x 500 g)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-18T06:34:32.141Z
- **rozmiar:** 1 kg
- **materiał:** Kauczuk

Parametry

Waga opakowania	1,08 kg
Producent	TFC Troll Factory
Zawartość	1000 g (2 x 500 g)
Kolor składników	Czerwony i biały
Temperatura topnienia	do 450°C

Zdjęcia

